

Skyddsblad - Impregnerat virke

Impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1, del 1. Impregneringen är kvalitetskontrollerad och certifierad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

NTR-A – Mark eller Vatten

Virke i kontakt med mark eller vatten.

NTR-AB – Ovan mark

Detta virke bör inte användas i markkontakt eller i vatten, eftersom det där har begränsad beständighet.

Träskyddsmedel

Virket är beroende på artikel/dimension behandlat med;

a) Tanalith E3463 (reg.nr. 5497, innehåller granulerad koppar, Tebuconazole och Propioconazole som verksamma ämnen) eller

b) Celcure C4 (reg.nr 5207, innehåller koppar, en kvartär ammoniumförening och Cyproconazol som verksamma ämnen).

Impregneringsmedlen är biocidprodukter.

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 d v s full inträngning av träskyddsmedel i splintveden.

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller ca 10,0 kg (NTR AB) resp ca 20,0 kg (NTR A) träskyddsmedel/m³ splintved.

Användningsområde

Mot röta och insekter i användningsklass 3 enligt SS-EN 335, dvs ovan mark.

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädammer kan vara farligt vid inandning.

Avfallshantering

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Rötskyddsgaranti

Den svenska träskyddsbranschen utlovar 20-års rötskyddsgaranti på NTR A och NTR AB klassat virke till konsumenter i Sverige. Begär garantisedel från din bygghandlare. Mer information finns på www.traskydd.com